



⑮ **BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT**

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 100 03 318 A 1**

⑤① Int. Cl.⁷:
C 09 J 153/02
C 09 J 7/02

⑲ Aktenzeichen: 100 03 318.0
⑳ Anmeldetag: 27. 1. 2000
㉓ Offenlegungstag: 9. 8. 2001

DE 100 03 318 A 1

⑦① Anmelder:
Beiersdorf AG, 20253 Hamburg, DE

⑦② Erfinder:
Krawinkel, Thorsten, Dr., 22457 Hamburg, DE;
Junghans, Andreas, 22457 Hamburg, DE;
Lühmann, Bernd, Dr., 22846 Norderstedt, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤④ Haftklebemasse und ihre Verwendung

⑤⑦ Haftklebemasse, basierend auf Styrolblockcopolymeren, enthaltend

e) ein erstes Styrolblockcopolymer, enthaltend wenigstens einen Ethylen/Butylen- oder Ethylen/Propylen-Block, wenigstens zwei räumlich getrennte, bevorzugt an einen solchen Block angeknüpfte Polystyrolblöcke, sowie einen oder mehrere Polymerblöcke auf Basis von 1,3-ungesättigten Dienen, wobei der Blockpolystyrolgehalt 12,5 bis 37,5 Gew.-% beträgt und der Gehalt an Polymerblöcken auf Basis von 1,3-ungesättigten Dienen 15 bis 55 Gew.-% beträgt,

f) ein zweites Styrolblockcopolymer von radialer, sternförmiger oder linearer Struktur, enthaltend wenigstens einen Ethylen/Butylen- oder Ethylen/Propylen-Block sowie wenigstens zwei räumlich getrennte, bevorzugt an einen solchen Block angeknüpfte Polystyrolblöcke, wobei der Blockpolystyrolgehalt 10 bis 25 Gew.-% beträgt,

g) Klebharze, die mit der aus a) und b) gebildeten Elastomerphase mischbar sind.

DE 100 03 318 A 1